

# HYGGE Paint

Инструкция по работе с краской

# Mineral

Грунт для минеральных оснований



## Общая информация

Грунтовка Mineral by HYGGE Paint предназначена для обработки стандартных, непрочных, сильно впитывающих оснований. Упрощает визуальный контроль нанесения грунта на основание благодаря содержанию красителя, помогает обеспечить равномерность нанесения на поверхность и отсутствие необработанных участков.

## Характеристики

<b>Тип</b>	Грунт для минеральных оснований
<b>Область применения</b>	Для промежуточного покрытия из цемента, гипса, кирпича, камня, бетона и др. минеральных оснований, применяется перед отделкой различными материалами.
<b>Плотность грунта</b>	1 кг/л
<b>Расход на 1 слой</b>	До 10 м <sup>2</sup> /л в зависимости от впитывающей способности поверхности
<b>Температура при нанесении</b>	От +10°C
<b>Влажность при нанесении</b>	Не выше 80%
<b>Минимальное количество слоев</b>	1 слой
<b>Рекомендованное количество слоев</b>	2 слоя
<b>Разбавитель</b>	Допустимо разбавление кондиционером «Assistant» т. м. «HYGGE Paint» в пропорции 1:1
<b>Нанесение второго слоя</b>	Минимум через 2 часа
<b>Объем тары</b>	1 л; 5 л

## Область применения

Особенно рекомендуется для укрепления слабых, мелящих оснований. Предназначена для промежуточного покрытия из цемента, гипса, кирпича, камня, бетона и других минеральных оснований, применяется перед отделкой различными материалами.

## Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных пятен, различных отслоений и остатков непрочных держателющихся покрытий и красок.



## Ранее окрашенная поверхность

Если прежнее покрытие краской отслаивается, его необходимо удалить при помощи скребка, отшлифовать всю поверхность и снять остатки пыли щеткой. При наличии известковой краски или меловой побелки их следует удалить. После этого требуется промыть поверхность мыльным раствором, затем чистой водой и полностью просушить. Все имеющиеся дефекты и неровности замаскировать шпатлевкой соответствующего назначения. После высыхания поверхность следует отшлифовать и очистить от остатков пыли. Глянцевые поверхности необходимо предварительно зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости, которая обеспечивает лучшее сцепление покрытия.



## Каменные, бетонные и зашпатлеванные поверхности

Прежде чем наносить грунтовку на недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности, следует позволить им полностью высохнуть в течение 20–30 дней. Все дефекты, трещины и неровности необходимо тщательно зашпатлевать и выровнять, после чего отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.



## Гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты

Все стыки между панелями и плитами необходимо выровнять шпатлевкой, затем эти участки следует тщательно отшлифовать и удалить щеткой образовавшуюся пыль. Для герметизации стыков требуется прикрепить шовную ленту шпатлевкой, места крепления ленты выровнять, отшлифовать и очистить от пыли.



## Деревянные поверхности

Перед нанесением грунтовки деревянную поверхность требуется предварительно очистить от пыли и удалить скребком смолу, выделяющуюся из сучков. После этого следует обработать сучки специальным лаком или грунтом соответствующего назначения. Все дефекты необходимо зашпатлевать и выровнять, далее отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.

## Нанесение грунтовки

Перед нанесением на поверхность при необходимости разбавить грунтовку кондиционером «Assistant» т.м. «HYGGE Paint» в пропорции 1:1. При разбавлении грунтовки другими составами, в т.ч. водой, бренд HYGGE Paint не может нести гарантию за полученный результат. После тщательно перемешать. Далее необходимо процедить краску через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсыхших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем.

Грунтование следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если грунтование осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания грунтовку следует еще раз перемешать перед нанесением.

Температура воздуха в помещении при грунтовании должна быть от +5°C и не более +22°C, Рекомендуемая влажность воздуха 60-70%, максимально допустимая — 80%. Чтобы не испачкать краской фрагменты интерьера (дверные проемы, откосы окон и розетки), их необходимо заклеить малярной клейкой лентой.

Для более качественного результата, особенно при обработке слабых и сильно впитывающих оснований, наносить грунтовку не менее, чем в 2 слоя.



### **Нанесение кистью**

Рекомендуется использовать кисти удобного вам размера из синтетических материалов. Перед началом работы кисть требуется промыть чистой водой и просушить сухой тканью без ворса. Не допускайте слишком глубокого погружения кисти в грунтовку, а также излишков состава на кисти – в противном случае возможно образование подтеков на поверхности.



### **Нанесение валиком**

Для грунтования гладких поверхностей и потолка рекомендуется использовать валик с коротким ворсом (0,8-0,95 см), для негладких и фактурных поверхностей – валик с длинным ворсом (1,2-1,4 см), который обеспечит равномерное покрытие. При использовании валика и кюветы необходимо наносить грунтовку методом раскатывания.



### **Распыление грунтовки**

Чтобы достичь максимально равномерного покрытия поверхности грунтовкой, рекомендуется использовать сопла с размером 0,08-0,12" при давлении 60-80 бар.

## **Очистка инструментов**

По завершении работ с грунтовкой все использованные инструменты следует тщательно промыть в чистой теплой воде. Не допускайте хранения кистей и валиков в воде до следующего применения: это ухудшает качество инструмента, что впоследствии негативно влияет на результат нанесения покрытия.

## **Условия хранения и транспортировки**

После использования необходимо хранить остатки грунтовки в плотно закрытой таре в сухом, прохладном месте при температуре выше +5°C, тщательно предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. При соблюдении описанных выше условий срок годности грунтовки в невскрытой банке составляет 3 года.

## Утилизация

После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы с учетом современных стандартов по защите окружающей среды.

## Меры предосторожности

Перед началом работ необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с грунтовкой. Проводить грунтование следует в проветриваемом помещении. Во время работы необходимо надевать защитные очки, перчатки и респиратор. Избегать попадания состава в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Не вдыхать распыленную грунтовку. Не смешивать с красками и растворителями. Хранить строго в недоступном для детей месте.

Карточка  
товара



Как  
красить

